

POPELEN GHPP-362T

제품 정보

● 제품특성

고강성, 고충격

● 주요용도

자동차 내장 Trim

물성 항목¹

Physical	Test Method	Unit	Nominal Values
용융지수	ISO 1133	g/10min	21.0
밀도	ISO 1183	g/cm ³	1.01
Mechanical			
항복점 응력	ISO 527	MPa	19
굴곡 탄성율	ISO 178	MPa	1,900
Izod 충격강도 (23℃)	ISO 180	kJ/m ²	44
Izod 충격강도 (-30℃)	ISO 180	kJ/m ²	6.6
Charpy 충격강도 (23℃)	ISO 179-1eU	kJ/m ²	-
Charpy 충격강도 (-30℃)	ISO 179-1eU	kJ/m ²	-
Thermal			
열변형온도 (4.6kgf/cm ²)	ISO 75	℃	110

NOTE

ISO 9001, 14001, /TS 16949

¹ Physical Properties : these are not to be construed as specifications